



FICHA TECNICA

PREPARACIÓN ANTIOXIDANTE / BRUMIN

Código: 038

Descripción	Imprimación antioxidante exenta de plomo a base de resinas alquídicas.
Propiedades	* No contiene plomo. * Bajo olor. * Excelente poder antioxidante. * Alta brochabilidad. * Excelente nivelación. * Alta cubrición * Secado rápido.
Usos	**Exterior - Interior** Como capa de fondo antioxidante para la protección de superficies de hierro y acero frente a la corrosión. Especialmente indicado para la protección de superficies férreas expuestas al exterior, tales como, barandillas, puertas, cercados, mobiliario de jardín, etc. También para radiadores y tuberías de calefacción.
Colores y tamaños	Naranja. 0,125L; 0,375L; 0,750L; 4L
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo: Resinas alquídicas largas de aceite. Pigmentos: Fosfato de zinc Disolvente: Hidrocarburos alifáticos Aspecto: Mate Densidad: 1,38 ± 0,02 Secado a 23ºC: 5 - 6 horas. Repintado a 23ºC: Después de 16 horas Rendimiento teórico: 12 - 14 m²/ litro Valor COV: Valor límite en UE para este producto (**cat. A/i**): **600** g/l (2007) **500** g/l (2010). Este producto contiene un máximo de **390** g/l COV.
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola Disolvente: Agua o disolvente para sintético y grasos Dilución: Para brocha y rodillo diluir máximo al 5%. Para pistola aerográfica al 20 - 25%. Limpieza de utensilios: Agua o disolvente para sintéticos y grasos o limpiador multiuso Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC <u>Sistema de aplicación</u> Preparación previa: Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, grasas, ceras y sin óxido antes de proceder a la aplicación del producto. Superficies nuevas: Aplicar una o dos capas de Brumin, procurando que toda la superficie quede bien cubierta, vigilando en especial los ángulos, rincones y demás partes de difícil acceso. Superficies pintadas: Eliminar la pintura antigua en mal estado, eliminar el óxido y parchear las zonas reparadas. <u>Observaciones</u> En superficies al exterior se recomienda la aplicación de dos capas para asegurar una perfecta protección

Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 07/06

Akzo Nobel Coatings, S.L. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 º **,- N.I.F. B-08218158**